



C. S. T. s.r.l.

Laboratorio analisi chimiche e prove fisiche

Cliente: Goti Terrecotte

Cert. N : 6738 del 20/11/13

Luogo di prelievo dichiarato: calcinacci del cumulo presso la sede di via delle prata, Calenzano

Prelievo: effettuato il 12/11/2013

Tipo campione: Materiale refrattario per forno da pizza

Determinazione parametri Chimici :

Parametri rilevati dopo test di cessione da D.M. 21/03/0973 e Decreto 338 del 22/07/1998

Parametro	Risultato	Metodo	Limite di legge DECRETO 22 luglio 1998, n. 338.
Cadmio	<0.02 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	100 mg/L
Cromo totale	5,5 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	1000 mg/L
Piombo	<1 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	100 mg/L
Mercurio	<0.1 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	50 mg/L
Arsenico	<0.1 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	50 mg/L
Antimonio	<0.1 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	500 mg/L
Selenio	4,5 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	100 mg/L
Bario	8,8 µg/L	EPA 6020 rev. 0 1994	100 mg/L
PH	7,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	-
Amianto	Assenza di fibre	UNICHIM 1978/2006	-

OSSERVAZIONI: Il materiale rispetta i limiti del **DECRETO 22 luglio 1998, n. 338 per il rilascio dei metalli nocivi** al contatto con sostanze alimentari.



Via 5 giornate di Milano n°24

Tel .+39 0574 622887 fax +39 0574 1795115

59100 PRATO

e-mail: centroservizitessili@libero.it